

URBAN

TYPE OF FLOORING TYPE DE SOL BODENTYP TYPE VLOER	EN ISO 10582 PVC Heterogeneous	CASTOR CHAIR RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHAISES À ROULETTES STUHLROLLENBEAN-SPRUCHUNG BESTAND TEGEN STOELWIELEN	EN ISO 4918 No Change
SURFACE TREATMENT TRAITEMENT DE SURFACE OBERFLÄCHEBEHANDLUNG OPPERVLAKTEBEHANDELING	High Density PUR	REACTION TO FIRE CLASSEMENT FEU BRANDVERHALTEN BRANDKLASSE	EN 13501-1 Bfl-s1
CLASSIFICATION CLASSE D'USAGE KASSIFIZIERUNG GEBRUIKSKLASSEN	EN ISO 10582 Class 23/33/42	STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT VLEKBESTENDIGHEID	EN ISO 26987 No Change PUR Surface Treatment
WEIGHT POIDS FLÄCHENGEWICHT GEWICHT	EN ISO 23997 7.900 g/m²	SLIP RESISTANCE GLISSANCE RUTSCHFESTIGKEIT SLIPWEERSTAND	EN 16165 R10
SIZE PLANKS DIMENSIONS LAMES GRÖSSE DIELEN AFMETING PLANKEN	EN ISO 24342 n.a.	SLIP RESISTANCE GLISSANCE RUTSCHFESTIGKEIT SLIPWEERSTAND	EN 13036-4 36+ (4s Rubber, Wet)
SIZE TILES DIMENSIONS DALLES GRÖSSE FLIESEN AFMETING TEGELS	EN ISO 24342 500 x 500 mm	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG ANTISLIPEIGENSCHAPPEN	EN 13893 Class DS
SQUARENESS STRAIGHTNESS RECTITUDE GERADHEIT RECTITUD	EN ISO 24342 ≤ 0.25 mm	ACOUSTIC INSULATION EFFICACITÉ ACOUSTIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS KONTAKTGELUIDISOLATIE	EN ISO 10140 11 dB
OVERALL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTALE GESAMTSSÄRKE TOTALE DIKTE	EN ISO 24346 4.5 mm	ELECTRICAL RESISTANCE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHER LEITWIDERSTAND ELEKTRISCHE WEERSTAND	EN 1081 ≤ 5.0 x 10 ¹¹ Ohm
WEAR LAYER THICKNESS ÉPAISSEUR DE LA COUCHE D'USURE ABNUTZEN SCHICHTSTÄRKE DIKTE VAN DE SLIJTLAG	EN ISO 24340 0.55 mm	ELECTROSTATIC PERFORMANCE ACCUMULATION DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES ANTISTATIK ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN 1815 ≤ 2 kV
WEAR RESISTANCE GROUP D'ABRASION VERSCHLEISSVERHALTEN KRASVASTHEID	EN 660-2 T	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	EN 12664 0,04 m² K/W
RESIDUAL INDENTATION POINÇONNEMENT REMANENT RESTEINDRUCKVERHALTEN RESTINDRUK	EN ISO 24343-1 ≤ 0.1 mm	UNDERFLOOR HEATING CHAUFFAGE PAR LE SOL FUSSBODENHEIZUNG VLOERVERWARMING	Suitable, Max 27°C
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN ISO 23999 ≤ 0.15 %	FORMALDEHYDE GROUP CLASSE FORMALDEHYDE FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG FORMALDEHYDE KLASSE	EN 717-1 E1
FLEXIBILITY SOUPLESSE FLEXIBILITÄT FLEXIBILITEIT	EN ISO 24344 No Crack	TVOC AFTER 28 DAYS TVOC APRÈS 28 JOURS TVOC 28 TAGE TVOC 28 DAGEN	ISO 16000 A+ (<100 µg/m³)
CURLING AFTER EXPOSURE TO HEAT INCURVATION SCHÜSSELUNG CURVADO	EN ISO 23999 ≤ 1 mm	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FRABEN AANTAL KLEUREN	4
LIGHT FASTNESS RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE LICHTTECHTHEIT LICHTTECHTHEID	EN ISO 105-B02 ≥ 6	CONTENT PER BOX CONTENU PAR BOÎTE INHALT PRO BOX NHOUÐ PER DOOS	10 pcs / 2,5 m²
FURNITURE LEG RESISTANCE RÉSISTANCE AU PIED DE MEUBLE MÖBELSCHUBTEST MEUBELPOOTTEST	EN ISO 16581 No Crack, No Damage	BOXES PER PALLET BOÎTES PAR PALETTE KARTONS PRO PALETTE DOZEN PER PALLET	48 pcs

